

DECO-PAST

Micromorteros en pasta listo al uso de regularización y acabado



Descripción del producto

Micromorteros en pasta al uso para la creación de pavimentos y revestimientos decorativos. Aplicación rápida y fácil.

Sin Potlife. Elevada resistencia a la abrasión, acabados de alta dureza indicado para la creación de pavimentos y revestimientos continuos decorativos. Excelente adherencia sobre cualquier superficie estable y sin movimientos.

DECO-PAST GRUESO (fibrado): Regularización en suelos y paredes.

DECO-PAST BASE: Regularización y acabado en suelos y paredes.

DECO-PAST FINO: Acabado liso en suelos y paredes.

DECO-PAST EXTRA FINO: Acabado liso en paredes,

Propiedades

Revestimiento continuo decorativo.

Se puede aplicar sobre hormigón, cerámica, terrazo y morteros rígidos. Excelente trabajabilidad aplicado tanto en técnicas de "fresco sobre fresco" o "fresco sobre seco".

Elevada dureza y resistencia a la fisuración.

Variedad de texturas según granulometría y técnica de aplicación

Preparación del soporte.

Las superficies en base cemento deben estar totalmente endurecidas tras 28 días de secado y una resistencia mínima de 1,5N/mm². El soporte deberá estar limpio y sin humedad, libre de fisuras, restos de aceite o grasas o cualquier contaminante que pueda impedir la correcta adherencia del micromortero al soporte. Se recomienda preparar siempre el soporte por medios mecánicos (fresado o diamantado).

Una vez preparada la superficie a revestir se deberán aplicar dos manos de la imprimación P541 en soportes base cemento, cerámica, terrazo y mármol.

Si el soporte presenta humedades debidas a aguas freáticas o por remonte capilar, se deberá realizar el tratamiento antihumedad con la imprimación ESTILPOX DPM.

Usar la imprimación ESTILPOX P100 para consolidar y reparar fisuras del soporte, espolvoreándola a saturación con árido de cuarzo.

DECO-PAST

Micromortero en pasta listo al uso de regularización y acabado



Modo de empleo

Los micromorteros DECO-PAST se suministran en pasta, a la que sólo hay que añadirle el pigmento DPC, con la dosis indicada en los botes de pigmento para obtener los colores de carta de colores Microestil.

Dosificar el pigmento con una jeringuilla directamente en el bote de DECO-PAST, con una mezcladora de bajas revoluciones mezclar hasta obtener una pasta color uniforme. A diferencia de los microcementos en polvo que se deben pigmentar y mezclar justo antes de empezar la aplicación, los micromorteros DECO-PAST se pueden pigmentar y guardar hasta la fecha de caducidad del producto.

Los micromorteros DECO-PAST endurecen al entrar en contacto con el aire, por lo que se debe evitar dejar los botes abiertos sin su tapa durante mucho tiempo.

Aplicar en capas finas de 1 a 3mm con llana metálica o de plástico. El tiempo de aplicación entre capas dependerá de la técnica de aplicación así como temperatura y humedad ambiente.

El pulido entre capas y de la capa final se podrá realizar pasadas 12 horas de la aplicación de la última capa. Utilizar lijadora rotor orbital, no se recomienda lijar a mano.

Todos los revestimientos DECO-PAST se deberán sellar y barnizar con Microestil Hidrolaca y barnices ESTILPUR.

Rendimiento

	DECO-PAST GRUESO	DECO-PAST BASE	DECO-PAST FINO	DECO-PAST EXTRA FINO
Consumo m ² / en dos capas	3-3,3Kg	2-2,3Kg	1-1,2Kg	0,4Kg
Formato de envase	20 y 5Kg	20 y 5Kg	20 y 5Kg	20 y 4Kg

DECO-PAST

Micromorteros en pasta listo al uso de regularización y acabado



Datos técnicos

PROPIEDADES	DECO-PAST GRUESO	DECO-PAST BASE	DECO-PAST FINO	DECO-PAST EXTRA FINO
Aspecto	Pasta	Pasta	Pasta	Pasta
Color	Blanco roto	Blanco roto	Blanco roto	Blanco
Densidad de la mezcla	Aprox. 1,30 gr/cc	Aprox. 1,24 gr/cc	Aprox. 1,22 gr/cc	Aprox. 1,12 gr/cc
Vida de la mezcla	Sin pot life	Sin pot life	Sin pot life	Sin pot life
Tamaño máximo del árido	0,6mm	0,4mm	0,2mm	Impalpable
Resistencia a la adherencia UNE-EN 13892-8:2003	1,5 N/mm ²	1,5 N/mm ²	1,5 N/mm ²	1,5 N/mm ²
Resistencia al impacto UNE-EN ISO 6272:2012	>14,7 N/mm ²	>14,7 N/mm ²	>14,7 N/mm ²	>14,7 N/mm ²
Resistencia al desgaste Böhme UNE-EN 13892-3:2003	21,3 cm ³ / 50 cm ²	19,4 cm ³ / 50 cm ²	16,4 cm ³ / 50 cm ²	17,3 cm ³ / 50 cm ²
Resistencias a compresión, 28 días. UNE-EN 13892-2:2003	42,4 N/mm ²	34,4 N/mm ²	32,8 N/mm ²	24,9 N/mm ²
Resistencias a la flexión, 28 días. UNE-EN 13892-2:2003	10,9 N/mm ²	10,0 N/mm ²	9,6 N/mm ²	9,4 N/mm ²
COV's	0,01 % peso	0,01 % peso	0,01 % peso	0,01 % peso

DECO-PAST

Micromorteros en pasta listo al uso de regularización y acabado



Limpieza de herramientas

Tras la utilización de las herramientas, se deben limpiar inmediatamente con agua. Una vez endurecido el producto sólo se podrán limpiar las herramientas por medios mecánicos.

Almacenamiento

Conservar en su envase original cerrado y protegido de la intemperie y en temperaturas comprendidas entre 10 y 25°C, en lugar seco y ventilado. Apartado de fuentes de calor y luz solar directa.

El tiempo de utilización es de un año a partir de la fecha de fabricación almacenado adecuadamente.

Instrucciones de seguridad

Este producto puede afectar a ojos, piel y mucosas, por lo que se recomienda usar mascarilla, guantes y gafas de protección.

Para más información, solicitar la ficha de seguridad del producto.

Nota: La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre el consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional consultar nuestro servicio técnico. Microestil Cement, s.l. se reserva el derecho a modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos de calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.