

ESACRIL



INFORMACION DEL PRODUCTO

Resina microcemento BC

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN	
Campos de aplicación	Sistemas Microestil@microcementos BC
Descripción del producto	Resina acrílica en base agua especialmente desarrollada para la elaboración de microcementos de dos componentes de alta resistencia. Mejorando la flexibilidad, dureza, resistencias químicas y mecánicas.
Color	Color blanco.
Conservación	Aprox. 12 meses en lugares secos en su envase original
Envase	Garrafa
	1 lts. 5 lts. 10 lts.
Modo de empleo	Relación de la mezcla según microcemento Microestil® BC a utilizar: BC BASE 25Kg : 7,5Lts de resina ESACRIL BC MEDIO 20Kg : 7,4Lts de resina ESACRIL BC FINO 20Kg : 9Lts de resina ESACRIL BC DUR 20KG : 5,2LTS de resina ESACRIL
Datos Técnicos	Descripción química: copolímero acrílico Estado físico: líquido Olor: ligero Valor pH: 7,5 – 8,5 (DIN ISO 976) Contenido en sólidos: 30-31%
Limpieza	Tras la utilización de las herramientas, se debe limpiar inmediatamente con agua.
Precauciones	Usar guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos. Usar gafas protectoras con protección lateral (con montura). Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Utilizar ropa de protección personal. Ver ficha técnica de seguridad.

Nota: La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre el consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional consultar nuestro servicio técnico. Microestil Cement, s.l. se reserva el derecho a modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos de calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.