

# Microestil® DECO-PAST



## INFORMACION DEL PRODUCTO

Micromortero en pasta al uso para la creación de pavimentos y revestimientos decorativos. Aplicación rápida y fácil. Suministrado en pasta listo al uso. Sin Potlife. Elevada resistencia a la abrasión. Acabados de alta dureza, FINO y EXTRA FINO. Interior/externo. Carta de 48 colores Microestil.

### DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

Descripción del producto	Micromortero de un solo componente en pasta listo para su uso, indicado para la creación de pavimentos y revestimientos continuos decorativos. Excelente adherencia sobre hormigón, cerámica, mármol, yeso, etc, así como cualquier superficie estable.		
Preparación del soporte	La superficie debe tener una resistencia mínima de 1,5 N/mm <sup>2</sup> , deberá estar limpio, libre de fisuras, restos de aceite, grasas y pinturas así como cualquier contaminante que pueda impedir una correcta adherencia al soporte. En caso de duda, realizar pruebas previas. Se deberá preparar el soporte siempre por medios mecánicos como diamantado o fresado y posterior aspirado de la superficie. Debido al bajo espesor del revestimiento (2-3mm), se requieren unos niveles de nivelación del soporte más elevados. Las superficies cementosas y soportes de diferente absorción se imprimirán o IMPRIMACIÓN P541. Si el soporte presenta humedades debidas a aguas freáticas o por remonte capilar recomendamos no utilizar nuestro sistema ya que dichas humedades provocarían la destrucción del mismo.		
Color	Blanco		
Conservación	Un año desde su fecha de fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techo y evitando las heladas. No guardar directamente al sol.		
Datos técnicos	<b>DECO-PAST BASE</b>	<b>DECO-PAST FINO</b>	<b>DECO-PAST EXTRA FINO</b>
	Mortero para regularización y alisado de superficies	Micromortero decorativo de alta resistencia a la abrasión	Micromortero decorativo para acabados lisos o texturizados
Rendimiento	0,8-1Kg/m <sup>2</sup> /capa	0,4-0,6Kg/m <sup>2</sup> /capa	0,25Kg/m <sup>2</sup> /capa
Envase	15Kg	15 y 5Kg	15 y 5Kg
Contenido sólido	100%		
Modo de empleo	Antes de utilizar DECO-PAST remover con agitador mecánico junto con la dosis de pigmento elegido. Aplicar en capa fina con llana de acero inoxidable o de plástico una primera capa de DECO-PAST BASE, transcurridas de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiental lijar la superficie con lija grano 80 ó 120 y posteriormente aspirar el polvo. Aplicar una segunda capa de DECO-PAST BASE de la misma manera. Transcurridas 12h aplicar una primera capa de DECO-PAST FINO o EXTRA FINO dependiendo del tipo de superficie que se vaya a revestir, transcurridas entre 2 y 4 horas aplicar una segunda capa. Tras un mínimo de entre 12 y 24 horas, lijar de forma uniforme por medios mecánicos (lijadora rotorbital) y aspirar la superficie, a continuación proceder a la aplicación del sellado de protección HIDROLACA + ESTILPUR.		

# Microestil® DECO-PAST



Condiciones de aplicación	La temperatura ambiente debe estar entre 10°C y 25°C.
Observaciones	Por la diferencia granulométrica entre DECO-PAST FINO y EXTRA FINO, a misma dosificación de pigmento la tonalidad será ligeramente diferente, siendo la tonalidad más alta en MH. Los colores resultantes de DECO-PAST EXTRA FINO corresponden a la carta de colores Microestil. Base TR.
Limpieza	Tras la utilización de las herramientas, se debe limpiar inmediatamente con agua.
Precauciones	Al aplicar el producto adoptar las medidas de protección individual adecuadas para el uso que se indica en esta ficha técnica, proteger la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos visitar además a un médico. Una vez endurecido es inocuo. <b>Uso profesional.</b>

**Nota:** La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre el consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional consultar nuestro servicio técnico. Microestil Cement, s.l. se reserva el derecho a modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos de calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

